

Werkzeugstahl

Kaltarbeitsstahl

Aacier à outils

Aacier pour travail à froid

1.2842

Werkstoff-Nr.:	1.2842
Kurzname:	90MnCrV8
Analyse:	C 0,9 Mn 2,0 Cr 0,4 V 0,1 %

Niedrig legierter Mangan-Chrom-Vanadin-Stahl für Ölhärtung, der sich durch gute Bearbeitbarkeit und universelle Verwendbarkeit auszeichnet. Gute Massbeständigkeit beim Härteten.

Verwendung

Schneid- und Stanzwerkzeuge bis 8 mm Blechdicke für mittlere Ansprüche. Messwerkzeuge und Kontrolllehren. Scherenmesser und Einsätze in Kunststoffformen.

Wärmebehandlung °C

Weichglühen:	700	nach vollständiger Durchwärmung Haltezeit 5–10 Std., Abkühlung im Ofen 15–20°/Std. bis 600°, anschliessend an Luft.
Spannungsmäglühen:	650	nach vollständiger Durchwärmung Haltezeit 1–2 Std., Abkühlung im Ofen bis 500°, anschliessend an Luft.
Härteten:		langsam erwärmen auf 600°, dann rasch auf
	790–820	und abschrecken in Öl oder Warmbad von 180–220°, anschliessend an Luft. Sofort anlassen, wenn das Härtegut eine Kerntemperatur von 50–70° erreicht hat.
Anlassen:	180–600	je nach gewünschter Härte (siehe Diagramm). Nach vollständiger Durchwärmung Haltezeit mindestens 2 Std. Der Stahl muss mindestens zweimal angelassen werden. Ein drittes Anlassen steigert die Zähigkeit und Massbeständigkeit. Mit Zwischenabkühlung auf Raumtemperatur.

Beachten Sie die allgemeinen Richtlinien für die thermische Behandlung, Seite A 34.

No de matière:	1.2842
Abréviation:	90MnCrV8
Analyse:	C 0,9 Mn 2,0 Cr 0,4 V 0,1 %

Aacier au manganèse-chrome-vanadium, faiblement allié, pour la trempe à l'huile, se distingue par sa bonne usinabilité et son application universelle. Bonne stabilité à la trempe.

Application

Outils de coupe et étampes, pour exigences moyennes, tôles jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Instruments de mesure et jauge. Lames de cisaille et empreintes pour moules.

Traitement thermique °C

Reduit doux:	700	après échauffement à cœur pendant 5–10 heures, refroidissement au four 15–20°/h jusqu'à 600°, ensuite à l'air.
Reduit de détente:	650	après échauffement à cœur pendant 1–2 heures, refroidissement au four jusqu'à 500°, ensuite à l'air.
Trempe:		préchauffer lentement jusqu'à 600°, ensuite rapidement à
	790–820	et refroidir à l'huile, ou au bain chaud de 180–220°, ensuite à l'air jusqu'à une température à cœur de 50–70°, puis de suite.
Revenu:	180–600	suivant dureté voulue (voir diagramme). Durée après échauffement à cœur au moins 2 h. Le double revenu de cet acier est nécessaire. Un troisième revenu augmente la ténacité et la stabilité dimensionnelle. Avec refroidissement intermédiaire à température ambiante.

Consultez les indications générales pour le traitement thermique, voir page A 34.

Anlassdiagramm
25 mm Ø
in Öl abgeschreckt




Diagramme de revenu
Ø 25 mm
trempé à l'huile



1.2842

Lagervorrat (Masse in mm)
Lieferbar:
ab Lager
ab Werkslager

En stock
Livrable:
du stock
du stock d'usine

Rund

gewalzt, gegläht, geschält

Toleranzen:

20– 25	+0,5/0
26– 35	+0,6/0
36– 50	+0,8/0
51– 97	+1,2/0
98– 115	+1,4/0
116– 155	+2,0/0
156– 180	+2,5/0
181– 503	+3,0/0

Stablänge: 3–6 m

▼	20	25	30	35	41	45	51	56	61	66	71	76	81	86	91
	96	101	106	111	116	121	126	136	146	152	157	162	167	172	177
	182	187	192												

Rond

laminé, recuit, ébauché

Toleranzen:

20– 25	+0,5/0
26– 35	+0,6/0
36– 50	+0,8/0
51– 97	+1,2/0
98– 115	+1,4/0
116– 155	+2,0/0
156– 180	+2,5/0
181– 503	+3,0/0

Longueur de barre: 3–6 m

präzisionsgeschliffen

Toleranzen:

Dicke	+0,05/0 (Vierkant)
Breite	+0,2/0 (400+500 gesägt +0,5/0)
Länge	+5/0

Stablänge:
1000 mm

meulé avec précision

Tolerances:

Epaisseur	+0,05/0 (Carré)
Largeur	+0,2/0 (400+500 scié +0,5/0)
Longueur	+5/0

Longueur de barre:
1000 mm

▼	8	10	12	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	
▼	Dicke/Epaisseur														
Breite Largeur	2	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	40	50
10	x	x	x	x	x	x	x								
12	x	x	x	x	x	x	x	x							
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
45	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
90	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
125	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

D'autres dimensions et exécutions sur demande.

