

Maschinenbaustahl

Legierter Vergütungsstahl vergütet

Acier de construction

Acier de traitement allié traité

1.2312

Werkstoff-Nr.:	1.2312
Kurzname:	40CrMnMoS8-6
Analyse:	C 0,4 Si 0,4 Mn 1,5 Cr 1,9 Mo 0,2 S 0,06 %
Lieferzustand:	vergütet auf ca. 280–325 HB

No de matière:	1.2312
Abréviation:	40CrMnMoS8-6
Analyse:	C 0,4 Si 0,4 Mn 1,5 Cr 1,9 Mo 0,2 S 0,06 %
Etat de livraison:	traité à env. 280–325 HB

Chrom-Mangan-Molybdän-legierter Stahl, der in vergütetem Zustand mit einer Festigkeit von 950–1100 N/mm² angeliefert wird.

Trotz seiner hohen Festigkeit ist 1.2312 gut zerspanbar. Polierbar trotz Schwefelzusatz.

Verwendung

Kunststoff-, Press- und Spritzformen. Ausserdem empfohlen für Werkzeugaufbauten und hochbeanspruchte Konstruktionsteile.

Nitrieren

Formen aus 1.2312 können nachträglich zur Verbesserung der Verschleissfestigkeit nitriert werden. Dabei ergibt eine Behandlung bei 525 °C in Ammoniakgas eine Oberflächenhärte von ca. 55 HRC. Vor dem Nitrieren empfiehlt sich ein Spannungsarmglühen bei 550 °C während 2 Stunden.

Hartverchromen

zur Verbesserung der Verschleissfestigkeit ist ebenfalls möglich. Nach dem Hartverchromen muss ein Werkzeug zur Vermeidung der Wasserstoffversprödung ca. 3–4 Stunden bei 180 °C angelassen werden.

Wärmebehandlung °C

Im Anlieferungszustand vergütet, erübrigt jede weitere Wärmebehandlung.

Spannungs-
armglühen: 550 nach vollständiger Durchwärmung
Haltezeit 2 Std., Abkühlung im Ofen.

Acier allié au chrome-manganèse-molybdène, à l'état de livraison traité à la résistance de 950–1100 N/mm².

1.2312 est bien usinable malgré sa haute résistance. Apte au polissage malgré l'additif de soufre.

Application

Moules d'injection et sous pression pour matières synthétiques. Qualité également destinée aux blocs (carcasses) d'outillage et pièces de construction mécanique très sollicitées.

Nitruration

Afin d'améliorer la résistance à l'usure, les moules en 1.2312 peuvent être niturés. Un traitement à 525 °C dans le gaz ammoniac procure une dureté superficielle d'env. 55 HRC. Avant la nitruration un recuit de détente à 550° pendant 2 heures est conseillé.

Chromage dur

Le chromage dur procure également une amélioration de la résistance à l'usure. Il nécessite un revenu à 180 °C pendant env. 3–4 heures afin d'éviter une formation de l'hydrogène fragile.

Traitements thermiques °C

Traite à l'état de livraison, nul autre traitement thermique est nécessaire.

Recuit de
détente: 550 après échauffement à cœur pen-
dant 2 heures, refroidissement au four.

Lagervorrat (Masse in mm)
Lieferbar:
ab Lager
ab Werkslager

En stock
Livrable:
(mesures en mm)
du stock
du stock d'usine

Rund

warmgewalzt, geschält, vorgedreht
Toleranzen: 0/+3 mm
Stablänge: ca. 4 m

Rond

laminé à chaud, écroulé, ébauché
Tolérances: 0/+3 mm
Longueur de barre: env. 4 m

20	25,5	30,8	35,8	40,8	45,8	51	56	61	66	71	76	81	86	91,5	96	101	106
111,5	116	121,5	131,5	136	141,5	151,5	161,5	172	182	192	202	212	232	242	252	262	272
282	292	302	313	323	343	353	403										

Bleche

warmgewalzt, vergütet

Individuelle Zuschnitte aus Platten

Format: 2000 x 4000 mm

Dicke:

15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110
120	130	140	150	160	170	180	200	500										

Tôles

laminé à chaud, traité

Coupes individuelles de plaques

Format: 2000 x 4000 mm

Epaisseur:



Maschinenbaustahl

Legierter Vergütungsstahl vergütet

Aacier de construction

Aacier de traitement allié traité

1.2312

Lagervorrat (Masse in mm)
Lieferbar: ab Werkslager, ca. 1 Woche

En stock (mesures en mm)
Livrable: du stock d'usine, env. 1 semaine

vorgeschliffen, vergütet

prémeulé, traité

Toleranzen:

Dicke +0,2/0
Breite +0,4/0 (Vierkant)
Länge +25/0

Tolérances:

Epaisseur +0,2/0
Largeur +0,4/0 (Carré)
Longueur +25/0

Stablänge:

1005 mm

Longueur de barre:

1005 mm

W	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4	120,4	150,4
W	Dicke/Epaisseur															
Breite Largeur	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4	
20,4	x	x	x	x	x											
25,4	x	x	x	x	x	x										
30,4	x	x	x	x	x	x	x	x								
32,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
40,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
50,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
60,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
63,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
70,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
80,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
90,4					x	x	x									
100,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
110,4						x	x	x								
120,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
125,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
130,4					x	x	x									
140,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
160,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
180,4				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
200,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
220,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
300,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
350,4				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
505	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

D'autres dimensions et exécutions sur demande.

F
45

Hertsch AG
Edelstähle/Aciers fins



Telefon 044 208 16 66
Fax 044 201 46 15

info@hertsch.ch
www.hertsch.ch

11.2015